

Omschrijving: Sneldrogende en goed vullende acryl grondverf. Voor binnen.

Toepassing: Voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal, pleisterwerk en harde kunststof.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing
- Isolerend

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. In 2 lagen redelijk vol aanbrengen met acrylkwast/borstel of lakroller. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de 2e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Verbruik: Ca. 11-13 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur, doorbloedende houtsoorten na minimaal 16 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Ongeschilderd hout en MDF: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Finess Grondverf Acryl aanbrengen.

Harde kunststof: Ontvetten en stofvrij maken. Behandelen met kunststof primer, daarna een tussenlaag Finess Grondverf Acryl aanbrengen.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 53% in gewicht

S.G.: Ca. 1,35 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomer 90 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 20 Micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Goed vullende primer voor binnen. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.